

The Delphion Integrated View: INPADOC Record

Get Now: PDF | More choices...

View: Jump to: Top

□ I

§Title: HU9602843A0: PROCESS AND DEVICE FOR THE CONTINUOUS I

OF FIBRE-REINFORCED MOULDED BODIES FROM HYDRAULIC

જ Country: HU Hungary

§ Kind: A0 Application for Patent I

Finventor: CIPRIANI,FRANK; Germany

GERLING-JOY, MELANIE; Germany

JOY,GERD; Germany

WEISER, WOLFGANG; Germany

PAssignee: DURAPACT GESELLSCHAFT FUER

GLASFASERBETONTECHNOLOGIE MBH. Germany News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1996-12-30 / 1995-05-09

PApplication HU1995969602843

Number:

₹IPC Code: None

Priority Number: 1994-05-09 <u>DE1994004416160</u>

₹INPADOC

INPADOC Non

None Get Now: Family Legal Status Report

Legal Status:

♥Designated Country:

BE CH DK FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE $\,$ KR

ৢ Family:

PDF	<u>Publication</u>	Pub. Date	Filed	Title
<u>*</u>	WO9530520A1	1995-11-16	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
Z	<u>US5814255</u>	1998-09-29	1996-11-08	Process and device for the continuou fiber-reinforced molded bodies from l setting materials
Z	SK0137496A3	1997-04-09	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
Ŋ	PL0316780A1	1997-02-17	1995-05-09	METHOD OF AND APPARATUS FC CONTINUOUSLY MANUFACTURIN FORMPIECES FROM GLASS FIBRI REINFORCED FLUID COMPOUND:
Š	PL0177600B1	1999-12-31	1995-05-09	METHOD OF AND APPARATUS FC CONTINUOUSLY MANUFACTURIN FORMPIECES FROM GLASS FIBRI REINFORCED FLUID COMPOUND:

V	JP9512758T2	1997-12-22	1995-05-09	
Ø	HU9602843A0	1996-12-30	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
Ø	<u>HU0077972A2</u>	1999-01-28	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
Ø	<u>ES2121387T3</u>	1998-11-16	1995-05-09	PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO FABRICACION CONTINUA DE PIEZ MOLDEADAS REFORZADAS CON PARTIR DE MATERIALES HIDRAUI
Æ	EP0758944B1	1998-07-15	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
A	EP0758944A1	1997-02-26	1995-05-09	PROCESS AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF FIBRE-REINFOF MOULDED BODIES FROM HYDRAI MATERIALS
V	<u>DK0758944T3</u>	1999-04-19	1995-05-09	FREMGANGSMAADE OG INDRETN KONTINUERLIG FREMSTILLING AI FIBERFORSTAERKEDE FORMLEG HYDRAULISK AFBINDELIGE MASS
Ŋ	DE59502836C0	1998-08-20	1995-05-09	VERFAHREN UND VORRICHTUNG KONTINUIERLICHEN HERSTELLUI FASERVERSTAERKTER FORMKOI HYDRAULISCH ABBINDBAREN MA
Ø	DE4416160A1	1995-11-16	1994-05-09	Verfahren und Vorrichtung zur kontin Herstellung faserverstaerkter Formko hydraulisch abbindbaren Massen
Ø	CZ9603092A3	1997-07-16	1995-05-09	PROCESS AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF SHAPED BOD HYDRAULICALLY HARDENING MA BEING REINFORCED BY FIBERS
Ø	BR9507578A	1997-09-09	1995-05-09	PROCESSO E DISPOSITIVO PARA PRODUCAO CONTINUA DE CORP MOLDADOS DE FIBRA REFORCAE MATERIAIS QUE PODEM SE DESF HIDRAULICAMENTE
Ø	<u>AT0168313E</u>	1998-08-15	1995-05-09	VERFAHREN UND VORRICHTUNG KONTINUIERLICHEN HERSTELLUI FASERVERSTAERKTER FORMKOI HYDRAULISCH ABBINDBAREN MA
17	family members	shown abov	/e	

DERABS G95-393588



Powered by Ve







Nominate this for the

@ 1997-2004 Thomson

Research Subscriptions | Privacy Policy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Bilto
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

B28B 5/02, 1/52, 23/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/30520

A1

DE

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

16. November 1995 (16.11.95)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP95/01741

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. Mai 1995 (09.05.95)

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CZ, HU, JP, KR, PL, SK, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

(30) Prioritätsdaten:

P 44 16 160.3

9. Mai 1994 (09.05.94)

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DU-RAPACT GESELLSCHAFT FÜR GLASFASERBETON-TECHNOLOGIE MBH [DE/DE]; Liststrasse 50, D-40470 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEISER, Wolfgang [DE/DE]; Diezelweg 17, D-40468 Düsseldorf (DE). JOY. Gerd [DE/DE]; Rubensstrasse 24, D-42329 Wuppertal (DE). GERLING-JOY, Melanie [GB/DE]; Rubensstrasse 24, D-42329 Wuppertal (DE). CIPRIANI, Frank [DE/DE]; Goebensstrasse 1, D-40468 Düsseldorf (DE).

(74) Anwalt: MEY, Klaus-Peter, Aachener Strasse 710, D-50226 Frechen (DE).

HYDRAULIC MATERIALS

(54) Title: PROCESS AND DEVICE FOR THE CONTINUOUS PRODUCTION OF FIBRE-REINFORCED MOULDED BODIES FROM

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR KONTINUIERLICHEN HERSTELLUNG FASERVERSTÄRKTER FORMKÖRPER AUS HYDRAULISCH ABBINDBAREN MASSEN

(57) Abstract

A process is disclosed producing continuously moulded fibre-reinforced hydraulic bodies (7) from materials applied in at least one layer, having predetermined width and thickness, by one or several dispensers on a moving substrate (20, 21) and having glass fibres as reinforcement. For economical manufacture with a high yield improved and considerably quality, at least two separate layers (1, 2) of the hydraulic material are applied by at least two dispensers (10, 11), located at a defined distance from the

substrate, on two substrates (20, 21) that move in opposite directions, and flat structures of fibres (3, 4) are applied on the layers (1, 2). The layers (1, 2) are moved towards each other and united under a controlled pressure into a product (7) shaped on both outer surfaces, then deflected in a discharge direction (40) and discharged following thickness grading.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung faserverstärkter Formkörper (7) aus hydraulisch abbindbaren Massen, wobei diese in wenigstens einer Schicht von vorgegebener Breite und Dicke aus einem oder mehreren Spendern auf eine bewegte Unterlage (20, 21) aufgetragen werden und Glasfasern als Bewehrung dienen, wird eine wirtschaftliche Produktion mit hohem Ausbringen bei erheblich verbessenter Produktqualität dadurch erreicht, daß die Masse aus wenigstens zwei Spendern (10, 11) mit definiertem Abstand zur Unterlage in wenigstens zwei separaten Schichten (1, 2) auf gegenläufig bewegbare Unterlagen (20, 21) aufgetragen und auf die Schichten (1, 2) Flächengebilde (3, 4) aus Fasern aufgebracht, die Schichten (1, 2) gegeneinander gefördert und mit kontrolliertem Druck zu einem auf beiden Außenflächen ausgeformten Produkt (7) vereinigt, in eine Austragsrichtung (40) umgelenkt, dabel einer Dickenkalibrierung unterzogen und abgefördert werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Osterreich	GA	Gabou	340	N C
ΑU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MR MW	Meuretanien
BB	Barbados	GE	Georgien		Malawi
BE	Belgien	GN	Guinea	NE	Niger
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	HU		NO	Norwegen
BJ	Benin	IE.	Ungarn	NZ	Neuseeland
BR	Brasilien	IT	Irland .	PL	Polen
BY	Belanis		Italien	PT	Portugal
CA	Kanada	JP	Japan	RQ	Rumanien
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KE	Kenya	RU	Russische Foderation
CG		KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CH	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CI	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
	Côte d'Ivaire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	Lí	Liechtenstein	SIN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monago	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dânemurk	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FJ	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam
	•				

<u>Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung</u> faserverstärkter Formkörper aus hydraulisch abbindbaren Massen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung faserverstärkter Formkörper aus hydraulisch abbindbaren Massen, wobei diese in wenigstens einer Schicht von vorgegebener Breite und Dicke aus einem oder mehreren Spendern auf eine bewegte Unterlage aufgetragen werden und Glasfasern als Bewehrung dienen.

Die DE 34 31 143 C2 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern, z.B. Platten, aus faserbewehrten hydraulisch abbindbaren Massen, bei dem die Masse ohne Fasern in vorgegebener Dicke auf eine Unterlage aufgebracht wird, worauf aus einem Schneidwerk kommende Faserschnitzel in dotierter Menge auf die Oberfläche der Masse aufgestreut und mit einem über die gesamte Arbeitsbreite wirkenden Werkzeug in die Masse eingedrückt werden, wobei die Masse gleichzeitig verdichtet wird. Nachteilig sind dabei nur relativ geringe Anteile an Bewehrungsmaterial und zudem nur in einem äußeren Bereich der Platte in statisch ungünstiger Anordnung vorhanden.

Weiter ist durch die DE-AS 24 56 712 ein Verfahren zur Herstellung von formkörpern aus Faserbeton bekannt, bei dem

- 2 -

Fasern auf noch nicht erhärteten Beton aufgespritzt, aufgerieselt oder aufgestreut und dann eingewalzt oder angeglättet werden. Die Fasern werden mit einem Schneidwerk von Glasfasersrovings kontinuierlich abgeschnitten. Sie können mehrlagig aufgebracht und anschließend kann Zement aufgepudert werden, um überflüssiges Wasser aufzunehmen. Durch die Fasern soll eine rißfreie, besser wasserdämmende Betonoberfläche erzielt werden. Das Aufstreuen und Einwalzen der Fasern erfolgt in einem Handverfahren mit einem Schneidwerkzeug und einer Handwalze.

Den bekannten Verfahren und Vorrichtungen ist außer der ungünstigen Anordnung der Faserschicht der Nachteil gemeinsam, daß sie nur eine "Gutseite" aufweisen, nämlich auf der der formenden Unterlagen zugewandten Fläche. Zudem ist der Anteil der Fasern an der Betonmatrix auf ca. 5-6 Massenprozent begrenzt.

Weiter sind Verfahren bekannt, bei welchen hydraulisch abbindbare Matrixmasse und getrennt geförderte Glasfasern gleichzeitig auf eine Unterlage gespritzt werden. Dabei ist es relativ schwierig, ein exaktes Mischungsverhältnis aus Matrix und Glasfasern einzustellen und aufrechtzuerhalten. Weiterhin bedarf eine Dickenkalibrierung der damit hergestellten Platten eines zusätzlichen Verfahrensschrittes mit zusätzlichen Mitteln, zudem ist nur eine "Gutseite" vorhanden.

Schließlich ist es bekannt, ein als "Premix" bezeichnetes Mischgut, welches eine homogene Mischung aus Frischbeton und Glasfasern enthält, auf eine Unterlage in gleichmäßiger Schichtdicke aufzubringen. Die Verarbeitung von "Premix"

- 3 -

findet ihre Grenzen mit dem zuzugebenden Anteil an Glasfasern, weil bei höheren Anteilen die Verarbeitungsfähigkeit der Mischung erschwert oder unmöglich und der Bewehrungsgehalt für dünne Platten in der Regel zu gering ist.

Platten mit unterschiedlicher Bewehrung werden mitunter nach ihrer Fertigung in frischem Zustand zusammengefügt, um dadurch entweder eine doppelt dicke Platte zu erhalten, oder um zwei annähernd gute Oberflächen zu erzielen. Dabei wird aus den Platten nachträglich ein "Sandwich" hergestellt, wobei hierfür ein zeitlich versetzter Arbeitsschritt notwendig ist, der die Herstellungskosten wesentlich verteuert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen, mit welchen es gelingt, faserbewehrte Platten mit exakt vorgegebener und fallweise auch geringer Dicke herzustellen, wobei diese im Bedarfsfall zwei glatte oder auch strukturierte "Gutseiten" aufweisen und unter kontrollierbarer Dosierung von Anteilen an Bewehrungsmaterial, besonders mit höheren Bewehrungsanteilen sowie unter exakter Positionierung der Bewehrung in statisch beanspruchten Zonen der Plattenschicht bei hohem Ausbringen herstellbar sind. Dabei sollen die Platten sofort oder nachträglich, jedoch in frischem Zustand, zu dreidimensionalen Formkörpern weiter verarbeitet werden können.

Die Lösung der Aufgabe gelingt bei einem Verfahren der im Oberbegriff von Anspruch 1 genannten Art mit der Erfindung dadurch, da β

- 4 -

a) eine Matrix-Masse aus wenigstens zwei Spendern mit definierter Dicke in wenigstens zwei separaten Schichten auf gegenläufig bewegbare Unterlagen aufgetragen wird,

- b) auf die Schichten Flächengebilde aus Fasern aufgebracht und/oder die Flächengebilde auf die Unterlagen vorgelegt werden worauf dann die Schichten aufgegeben werden,
- c) die Schichten gegeneinander gefördert und mit kontrolliertem Druck zu einem auf beiden Außenflächen ausgeformten Produkt vereinigt, dabei einer Dickenkalibrierung unterzogen, in eine Austragsrichtung umgelenkt und abgefördert werden.

Das Verfahren ergibt den Vorteil, daß die Arbeitsschritte gegenüber bekannten Verfahren in einer kontinuierlichen Folge ineinander übergehend rationalisiert und Ungenauigkeiten, wie sie durch ein Zusammenwirken mehrerer zeitlich verschobener und voneinander abhängiger Arbeitsschritte verursacht werden, weitgehend vermieden werden. Faseranteile der Bewehrung können beim neuen Verfahren die bis jetzt als maximale Grenze angesehene Menge von etwa 5 Gew.-% zur Gesamtmatrix ohne Einschränkung weit überschreiten.

Sofern von der Alternative gebraucht gemacht wird, daß die Flächengebilde auf die Unterlagen vorgelegt werden, penetriert die Matrixmasse in bzw. durch durch die aufgelegten Fasermatten. Vorzugsweise wird die jeweils erste Matrixschicht auf einem fest installierten und mit Rüttelvorrichtungen versehenen Aufgabetisch vor dem

- 5 -

Förderband aufgebracht. Dies ermöglicht eine noch genauere Dickenkalibrierung als auf auf dem Förderband und und eine garantierte Oberflächengüte durch die Möglichkeit des Rüttelns von unten.

Durch Einsatz von Flächengebilden entfällt eine aufwendige Technik zum Schneiden der Fasern und wird eine höhere Dosierung ermöglicht. Dadurch kann ein vergleichsweise dünnes Laminat mit höherer Festigkeit hergestellt werden. Auch kann infolge der Verwendung von Flächengebilden eine hohe Fertigungsgeschwindigkeit mit entsprechend hohem Ausbringen erzielt werden. Durch die exakte Positionierung der Bewehrungs-Flächengebilde in statisch beanspruchten Zonen wird durch effektive Ausnutzung der Faserbewehrung ein Maximum an Festigkeit erzielt. Die Entstehung von Faser- und Zementstäuben wird durch Wegfall des Schneid- und Spritzprozesses weitgehend vermieden.

Eine Ausgestaltung sieht vor, daß der Masse bei ihrer Zubereitung ein geringer Anteil von Glasfasern beigemischt wird. Die als Premix mit Beimischung von Fasern zubereitete Betonmatrix begünstigt beispielsweise bereits bei unter 1 Gew.-% Faseranteil das Zusammenhaltevermögen und die Plastizität der aus den Spendern als erste hochverdichtete Schicht austretenden Masse, so daß sie in ihrem Bewegungsablauf als formstabiler, nicht abreißender Film wirkt. Das Ausbringen dieser Art vermeidet weiterhin ein unerwünschtes Einschließen von Luft zwischen der Unterlage und einer ersten Matrixschicht. Beispielsweise können der Masse Glasfasern in einer Menge von 0,01 bis 4 Gew.-%, bevorzugt zwischen 1 und 1,5 Gew.-% beigemischt werden.

- 6 -

Die Masse wird in kontinuierlichem Massenstrom auf die formgebende Unterlage aufgebracht und fallweise extrudiert, wobei die Spender mit definiertem Abstand zu fortschreitenden Unterlagen eingestellt werden. Hierdurch wird eine vorgegebene Dicke der ersten Laminatschicht mit hoher Genauigkeit erzielt und eingehalten.

Als Fasermaterial können Glasfasern aus AR-, E-, C-, oder ECR-Glas, weiterhin Metallfasern (Fibraflex), Mikrostahlfasern, Kunststoffasern, Aramidfasern oder Karbonfasern verwendet werden. Bei den Flächengebilden kann es sich um Endlosgarne, Rovings, gebundene Glasfasermatten, Vliese, Gewebe, Gittergewebe, Gelege (auch multiaxial), Faserkomplexmatten oder Kombinationen dieser Lieferformen handeln.

Eine erfindungswesentliche Ausgestaltung sieht vor, daß zwischen die bewehrten Schichten während ihrer Vereinigung eine Masseschicht injiziert werden kann. Hierdurch oder z.B. Styroporblöcke oder anderes organisches bzw. auch mineralisches Material in Form von Platten oder Blöcken wird ein untrennbarer Verbund der miteinander zu vereinigenden Schichten erreicht, deren Abbindeprozeß gefördert und im Falle einer nachträglichen Formgebung die Plastizität der Platte verbessert, wodurch das noch unabgebundene plattenartige Produkt problemlos einer Formgebung beispielsweise zu dreidimensionalen Gebilden unterzogen werden kann. Eine solche Formgebung kann beispielsweise zur Herstellung von Wellplatten, Rinnen, Rohren und ähnlichen Produkten verwendet werden.

Vorteilhaft werden bei Verwendung von Glasfasern als

- 7 -

Bewehrung in der Betonmasse die Alkalisierung inhibierende Komponenten in einer der Alkalireaktion äquivalenten Menge beigemischt, bevorzugt Puzzolane, Hochofenschlacke, reaktives Siliciumdioxid oder andere gleichwirkende Zusätze. Dabei wird eine Langzeit-Beständigkeit der Glasfasern ohne Korrosion sichergestellt.

Zur Erzielung eines einseitigen oder zweiseitigen
Oberflächenprofils des Produktes können profilierte
Unterlagen und/oder zum Umlenken bei der Vereinigung der
beiden Schichten profilierte Zylinderwalzen verwendet
werden. Die Kalibrierung der einzelnen Matrix-Schichten
erfolgt durch Einstellung einer Distanz zwischen dem
Mundstück eines Spenders bzw. Trichters und der Unterlage.
Das Endprodukt wird durch die Abmessung des Spaltes
zwischen den Umlenk-Walzenzylindern exakt vor- und mittels
Feinkalibrierungswalzen nachkalibriert.

Eine weitere erfindungswesentliche Maßnahme sieht vor, daß die Massen in den Spendern durch Rütteln entgast und/oder komprimiert werden. Weiterhin können auch die Matrix-Schichten während oder nach ihrem Auftrag auf die Unterlagen gerüttelt und damit weiter verdichtet werden, wobei zugleich durch die Rüttelbewegungen die aufgetragenen Flächengebilde innig mit der sie aufnehmenden Matrixschicht verbunden werden.

Dabei werden die Schichten während ihrer Vereinigung unter Verwendung von Zylinderwalzen umgelenkt und zwischen den Unterlagen mit vorgegebener Druckeinwirkung an beiden Außenflächen geformt und zugleich miteinander verbunden. Auf diese Weise wird eine exakte Parallelität der

- 8 -

Oberflächen des Produktes sowie eine vorgegebene Plattendicke ohne weitere Arbeitsschritte selbsttätig mit großer Genauigkeit erreicht. Weiterhin können die frisch zusammengefügten Schichten im Umlenkungsbereich zur Austragsrichtung unter Verwendung von wenigstens einer Stützrolle gestützt und nachkalibriert werden. Sowohl die Vorkalibrierung im definierten Spalt zwischen den Umlenkungs-Zylinderwalzen, als auch die Nachkalibrierung wird dadurch erleichtert, daß als Faser-Flächengebilde Netze, Matten, Faserkomplexmatten, Gelege (uni/multiaxial), Gewebe, Vliese oder geschnittene Teile davon verwendet werden, die infolge ihres Zusammenhaltes im Gegensatz zu eingebetteten, aufgerieselten oder aufgespritzten geschnittenen Fasern eine erheblich höhere Festigkeit ergeben. Und schließlich können nach Beendigung der Herstellung des Produkts in einem letzten Arbeitsschritt die Unterlagen bevorzugt von beiden Seiten des fertigen Körpers abgelöst werden.

Ein großer Vorteil des Verfahrens besteht weiterhin darin, daß es "sauber" abläuft, weitgehend die Emission von Faserund Zemetstäuben vermeidet, weniger oder keine Abfälle ergibt und somit der erforderlichen Arbeitsplatzhygiene genügt.

Eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung faserverstärkter Formkörper aus hydraulisch abbindbaren Massen, zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, umfassend wenigstens eine bewegbare Unterlage und oberhalb von dieser Aufgabetrichter für den Auftrag einer Massenschicht auf die Unterlage sowie Faseraustrags- und Zuteilvorrichtungen und Mittel zum Einbringen der Fasern in

-9-

die Massenschicht ist dadurch gekennzeichnet, daß diese zwei gegenläufig bewegbare, um ein paar antreibbare Zylinderwalzen umlenkbar geführte Unterlagen und wenigstens einen jeder Unterlage zugeordneten Aufgabetrichter sowie eine Zuteilvorrichtung für Glasfaserflächengebilde und Mittel zu deren Integrierung in die schichtförmig aufgetragene Masse aufweist, und daß die Zylinderwalzen zwischen sich einen einstellbaren Spalt ausbilden. In erfindungswesentlicher Ausbildung ist oberhalb des Spaltes der Zylinderwalzen ein Aufgabetrichter angeordnet. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtungen sind entsprechend den Unteransprüchen vorgesehen.

Die Vorrichtung ist mit großem Vorteil im Vergleich zu dem damit herstellbaren mehrschichtigen Produkt unkompliziert, kompakt und ermöglicht bei relativ großer Fertigungsgeschwindigkeit ein hohes Ausbringen mit äußerster Genauigkeit der Schichtfolge im Endprodukt.

Die Erfindung wird in schematischen Zeichnungen in bevorzugten Ausführungsformen gezeigt, wobei aus den Zeichnungen weitere vorteilhafte Einzelheiten der Erfindung entnehmbar sind.

Es zeigen:

- Fig. 1 eine Seitenansicht der Vorrichtung nach Art eines Stammbaums,
- Fig. 2 eine weitere Ausgestaltung der Anlage gemäß Fig. 1,

- 10 -

Fig. 3 ein weiteres Anlageschema nach der Erfindung.

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung faserverstärkter Formkörper aus hydraulisch abbindbaren Massen. Diese umfaßt zwei gegenläufig bewegbare, um ein Paar antreibbare Zylinderwalzen (30, 31) umlenkbar geführte Unterlagen (20, 21) und wenigstens einen jeder Unterlage (20, 21) zugeordneten Aufgabetrichter (10, 11), weiterhin Zuteilvorrichtungen (14, 15) für Glasfaserflächengebilde (3, 4). Die Aufgabetrichter (10, 11) sind vertikal angeordnet und weisen unten je eine in der Breite sowie in der Spaltweite mit einstellbarem Abstand zu den Unterlagen (20, 21) ausgebildete Spaltöffnung auf. Die Unterlagen (20, 21) können Bänder aus beliebigem Material sein, sie können an der Oberfläche mit einem das Anhaften der aufzubringenden Betonmasse verhindernden Beschichtung, beispielsweise mit Silicon, ausgerüstet sein und sind fallweise zur Formung der Außenflächen des zu bildenden Produktes (7) strukturiert. Die Unterlagen (20, 21) können aber auch Drainagematten (z. B. ZemDrain) sein, die zum Entwässern der darauf befindlichen Matrixschicht (1 bzw. 2) mittels Vakuum verwendet werden, wogegen andere Unterlagen (20, 21) lediglich die gewünschte optische Beschaffenheit der Schichten (1, 2) bestimmen und deren Zusammenführung ermöglichen sollen. Im Zusammenwirken mit der pro Zeiteinheit ausgebrachten Menge an Matrix aus den Trichtern (10 und 11) im Verhältnis zur Transportgeschwindigkeit der Unterlagen (20, 21) ergibt sich bei einstellbarem Abstand zwischen Spaltöffnung der Trichter (10, 11) und den Unterlagen (20, 21) eine individuelle Dickeneinstellung der

- 11 -

Matrixschichten (1 bzw. 2). Die Faserzuteilvorrichtungen (14, 15) für Flächengebilde (3, 4) können um die Umlenkrollen (16, 17) geführte Endlosbänder sein.

Oberhalb des zwischen den Zylinderwalzen (30, 31) ausgebildeten Spaltes (32) ist zweckmäßigerweise ein weiterer Aufgabetrichter (12) angeordnet. Mit diesem wird zwischen die vorgefertigten Schichten (1, 2) einschließlich der Faserauflagen (3, 4) eine Zwischenschicht (5) eingebracht, welche den Verbund der Schichten (1, 2); (3, 4) zum Sandwich-Gebilde des Endproduktes (7) herstellt.

Unterhalb der Unterlagen (20, 21) sind im Bereich der darüberliegenden Aufgabetrichter (10, 11) und der Zuteilvorrichtungen (14, 15) Supporte (25, 26) angeordnet. Diese dienen sowohl zur gleitenden Unterstützung der darüber geführten Unterlagen (20, 21), sie sind aber auch mit Vorteil mit Rüttlern ausgerüstet, welche die aufgebrachten Schichten (1, 2) zugleich mit den Bewehrungsschichten (3, 4) in starke Rüttelbewegungen versetzen, dadurch die Matrixschichten (1, 2) verdichten und entgasen und eine innige Verbindung zwischen jeweils einer Matrixschicht (1, 2) und der zugeordneten Schicht (3, 4) aus Faserflächengebilden zu einem homogenen Verbund zusammenrütteln.

Die Unterlagen (20, 21) und/oder die Zylinderwalzen (30, 31) können eine glatte oder strukturierte Oberfläche aufweisen. Damit wird zugleich mit der kontinuierlichen Fertigung des plattenförmigen Produktes (7) an dessen beiden Oberflächen eine vorgesehene Beschaffenheit – entweder vollständig glatt oder mit einem Strukturmuster –

hergestellt, wobei diese Oberflächenbeschaffenheit frei wählbar jeweils an beiden Oberflächen oder nur an einer Oberfläche vorgesehen bzw. an beiden Oberflächen jeweils verschieden ist.

Eine lunkerfreie und dichte Beschaffenheit des Endproduktes (7) wird dadurch erreicht, daß sowohl Supporte (25, 26), Aufgabetrichter (10 - 12) und/oder Zylinderwalzen (30, 31) jeweils mit Rüttlern (24) ausgebildet sind.

Figur 2 zeigt eine geringfügig geänderte Ausgestaltung der Vorrichtung. Bei dieser sind die Supporte (25, 26) mit den darauf befindlichen Unterlagen (20, 21) und die Trichter (10, 11) einseitig angehoben und schräg-abwärts gegeneinander geneigt. Supporte (25, 26) und Unterlagen (20, 21) weisen bei dieser Ausführung Mittel (nicht gezeigt) zur Einstellung der Neigung in einen beliebig einstellbaren Winkel Alpha und zum Anheben der Trichter (10, 11) auf. Durch die Neigung der vorgenannten Anlagenteile, wobei auch die Faserzuteilungen (14 und 15) mit den Umlenkrollen (16 und 17) der Einstellung im Winkel Alpha folgen, wird erreicht, daß die auf den Unterlagen (20, 21) gebildeten Matrixschichten (1, 2) mit den Glasfaserbewehrungen (3, 4) sowie die mittlere Schicht (5) unter Mithilfe der Schwerkraft im Spalt (32) kraft- und formschlüssig zu einem innigen Verbund miteinander vereinigt werden. Im übrigen zeigt die Vorrichtung von Fig. 2 eine grundsätzlich gleiche Ausbildung wie die Vorrichtung nach Fig. 1, wobei gleiche Elemente mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet sind.

Figur 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung der Vorrichtung.

- 13 -

Bei dieser sind vor den Supporten (25, 26) jeweils Aufgabetische (50, 51) angeordnet, wobei die Aufgabetische (50, 51) jeweils mit Rüttlern (54) ausgestattet sind. Rüttler (54) können an beliebigen Stellen, vorzugsweise am Austrag vorgesehen sein. Über den Aufgabetischen (50, 51) sind die Trichter (10, 11) angeordnet und dazwischen werden die Unterlagen (20, 21) eingefördert, auf die jeweils schräg von oben die Flächengebilde (3, 4) aufgegeben werden, auf die dann die Schichten (1, 2) aus den Matrixspendern (10, 11) aufgebracht werden. Auf die Schicht (2) und beispielsweise auch auf die Schicht (1) - nicht dargestellt - können wiederum ein oder mehrere Flächengebilde (4') aufgegeben werden, auf das in der hier gezeigten Ausgestaltung eine weitere Matrixschicht (2') aus dem Aufgabetrichter (11¹) gespendet wird, überdeckt von einem weiteren Flächengebilde (4''). Die Sandwichpackung wird über die Zylinderwalze umgelenkt und auf die im Bereich der Zylinderwalze (30) aufgegebenen Styroporblöcke (51) gelegt. Das ausgebildete Fertigprodukt (7) wird mit dem Transportband (27) aus der Vorrichtung abgeführt, nachdem es bei Bedarf letztmalig durch die Nachkalibrierungswalzen (34) einer Feinkalibrierung unterzogen wurde.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ohne die bekannte Spritztechnik und ohne Aufrieseln und Eindrücken von Fasern gearbeitet.

Die mit der Erfindung herstellbaren Platten haben sehr vorteilhafte Eigenschaften. Sie können in einfacher Ausführung äußerst dünn, und dennoch sehr stabil sein, können weiterhin mit einer Füllung, insbesondere unter

- 14 -

Verwendung von Leichtbeton, leicht und dick, mit glatter oder strukturierter Oberfläche einseitig oder doppelseitig ausgebildet und für eine weitere Formgebung geeignet sein. Das Verfahren ermöglicht erforderlichenfalls eine sehr hohe Faserdotierung durch Einbau von Faserflächengebilden und deren exakte Positionierung. Bei der Weiterverarbeitung frischer faserverstärkter Laminate können diese durch Wickeln, Pressen, Auflegen oder Falten vielfältige Formen annehmen. Besonders vorteithaft erweist sich die absolut exakte Definition der Plattendicke durch Verdichten und Quetschen zwischen den Zylinderwalzen (30, 31) und den Feinkalibrierungswalzen (33, 34). Bei einer Premix-Matrix, welche Fasergehalte zwischen 0,01 und 4 Gew.% enthalten kann, können bis zu 20 Gew.-% flächengebilde zwischen die Matrixschichten (1 und 2) eingelegt werden. Dabei kann die Matrix überwiegend aus Zement, Normalzement oder Spezialzement mit Zusätzen von Gips, fallweise mit Leichtzuschlag-Stoffen wie Bims oder Blähton, Schaumglas, Zusatzmitteln, Wasser, Polymeren sowie Mitteln zur Erzielung von Alterungsbeständigkeit bestehen. Durch die Erfindung eröffnet sich den danach hergestellten Platten ein breit gefächertes Gebiet für wirtschaftliche Anwendungen und neue Produkte. Insofern erfüllt die Erfindung in optimaler Weise die eingangs gestellte Aufgabe.

Die erfindungsgemäßen Maßnahmen sind nicht auf die in den Zeichnungsfiguren dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Mögliche Abwandlungen des erfindungsgemäßen Verfahrens und der Vorrichtung können darin bestehen, daß beliebige Schichten und/oder Flächengebilde in beliebiger Anzahl vor oder hinter den ersten oder weiteren Trichtern

- 15 -

aufgegeben werden können. Auch sind verschiedene Anordnungen der Zylinderwalzen denkbar, beispielsweise auch übereinander, mit oder ohne Verschiebung gegeneinander gegenüber der Vertikalen. Die jeweilige konstruktive Ausgestaltung ist in Anpassung an besondere Verwendungen der Vorrichtung dem Fachmann freigestellt.

- 16 -

Patentansprüche

- Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung faserverstärkter Formkörper (7) aus hydraulisch abbindbaren Massen, wobei diese in wenigstens einer Schicht von vorgegebener Breite und Dicke aus einem oder mehreren Spendern auf eine bewegte Unterlage (20, 21) aufgetragen werden und Glasfasern als Bewehrung dienen, dadurch gekennzeichnet, daβ
- a) eine Matrix-Masse aus wenigstens zwei Spendern (10, 11, 11') mit definierter Dicke in wenigstens zwei separaten Schichten (1, 2, 2') auf gegenläufig bewegbare Unterlagen (20, 21) aufgetragen wird,
- b) auf die Schichten (1, 2, 2') Flächengebilde (3, 4, 4', 4'') aus Fasern aufgebracht oder die Flächengebilde (3, 4, 4', 4'') auf die Unterlagen (20, 21) vorgelegt werden worauf dann die Schichten (1, 2, 2') aufgegeben werden,
- c) die Schichten (1, 2, 2') gegeneinander gefördert und mit kontrolliertem Druck zu einem auf beiden Außenflächen ausgeformten Produkt (7) vereinigt, dabei einer Dickenkalibrierung unterzogen, in eine Austragsrichtung (40) umgelenkt und abgefördert werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daβ der Masse bei ihrer Zubereitung Glasfasern in einer geringen Menge zwischen 0,01 und maximal 4 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,1 und 1,0 Gew.-% beigemischt werden und die Masse in kontinuierlichem Strom auf die formgebende

- 17 -

Unterlage (20, 21) ausgebracht und fallweise extrudiert wird, wobei die Spender (10, 11, 11') mit definiertem Abstand zur bewegbaren Unterlage (20, 21) eingestellt werden.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen die bewehrten Schichten (1, 2, 2') während ihrer Vereinigung eine weitere Schicht (5) von Masse injiziert wird oder vor ihrer Vereinigung beispielsweise Styroporblöcke (5') aufgelegt werden.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da β das noch unabgebundene plattenartige Produkt (7) einer Formgebung beispielsweise zu dreidimensionalen Gebilden unterzogen wird.
- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß bei Glasfaserbewehrung der Masse die Alkalisierung inhibierende Komponenten in einer der Alkalireaktion äquivalenten Menge, bevorzugt Puzzolane, Hochofenschlacke, reaktives Siliciumdioxid oder andere gleichwirkende Zusätze beigemischt werden.
- 6. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß zur Erzielung eines einseitigen oder zweiseitigen Oberflächenprofils des Produktes (7) profilierte Unterlagen (20, 21) und/oder profilierte Zylinderwalzen (30, 31) verwendet werden.
- 7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die hochverdichtete Masse in den Spendern (10, 11, 11') sowie die Schichten (1, 2, 2')

- 18 -

nach Auftrag auf die Unterlagen (20, 21) durch Rütteln entgast und/oder komprimiert werden.

- 8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten (1, 2, 2') bei ihrer Vereinigung unter Verwendung von Zylinderwalzen (30, 31) umgelenkt, dabei zwischen den Unterlagen (20, 21) mit vorgegebener Druckeinwirkung an beiden Außenflächen geformt und verbunden und durch einen Spalt (32) zwischen den Walzen (30, 31) kalibriert sowie unter Verwendung von Feinkalibrierungswalzen (33, 34) gestützt und nachkalibriert werden.
- Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
 dadurch gekennzeichnet, daß als Faser-Flächengebilde
 Netze, Matten, Faserkomplexmatten, Gewebe, Vliese oder geschnittene Teile davon verwendet werden.
- 10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
 9, dadurch gekennzeichnet, daß nach der Herstellung die Unterlagen (20, 21) bevorzugt von beiden Seiten des fertigen Produktes (7) abgelöst werden.
- 11. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, umfassend wenigstens eine bewegbare Unterlage (20, 21) und oberhalb von dieser Aufgabetrichter (10, 11, 11') für den Auftrag wenigstens einer Masseschicht (1, 2, 2') sowie Faseraustrags- und Zuteilvorrichtungen (14, 15) und Mittel (16, 17) zum Aufbringen der Fasern (3, 4, 4', 4'') auf die Masseschicht (1, 2, 2'), dadurch gekennzeichnet, daß diese zwei gegenläufig bewegbare, um ein Paar antreibbare


- 19 -

Zylinderwalzen (30, 31) umlenkbar geführte Unterlagen (20, 21) und wenigstens einen oberhalb jeder Unterlage (20, 21) angeordneten Aufgabetrichter (10, 11, 11') sowie Zuteilvorrichtungen (14, 15) für Faserflächengebilde (3, 4, 4', 4'') aufweist, daß die Zylinderwalzen (30, 31) zwischen sich einen einstellbaren Spalt (32) ausbilden, und daß oberhalb des Spaltes (32) ein weiterer Aufgabetrichter (12) angeordnet ist.


- 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß den Zylinderwalzen (30, 31) ggf. Feinkalibrierungswalzen (33,34) nachgeordnet sind.
- 13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb der Unterlagen (20, 21) im Bereich der darüberliegenden Aufgabetrichter (10, 11, 11') und Zuteilvorrichtungen (14, 15) Supporte (25, 26) angeordnet sind, und daß daß Supporte (25, 26), Aufgabetrichter (10 12) und/oder Zylinderwalzen (30, 31) vorzugsweise mit Rüttlern (24) ausgebildet sind.
- 14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Supporte (25, 26) mit den Unterlagen (20, 21) schräg-abwärts gegeneinander neigbar sind, und Mittel zur Einstellung der Neigung aufweisen.
- 15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 11
 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daβ vor den Supporten (25,
 26) jeweils Aufgabetische (50, 51) angeordnet und mit
 Rüttlern (54) ausgestattet sind.


PCT/EP95/01741 WO 95/30520











 \subset

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati Application No
PCT/FP 95/01741

		PCT/	EP 95/01741
A. CLASS IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER B28B5/02 B28B1/52 B28B23	/00	
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cl	assification and IPC	
	OS SEARCHED		•
Minimum IPC 6	documentation searched (classification system followed by classif B28B B29C	ication symbols)	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent th	nat such documents are included in the	he fields searched
Electronic (data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search ter	rms used) .
C DOGU	MENTS CONCINCTOR SO AN AUTOMATICAL STATES		
Category *	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
- Caregory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e reievant passages	Relevant to claim No.
X	FR,A,2 442 115 (STAMICARBON B.V	.) 20 June	1,3,9-11
Y	see the whole document		4-7,12, 13,15
A			2,8
X	DE,A,33 31 715 (H. HASENFRATZ) 1985	21 March	1,3,8-11
Y	see the whole document		4-7,12, 13,15
X	NL,C,26 355 (A. H. ARENTSEN) 15	October	1,9,11
A	see figure 1		2,14
			2,21
		-/	·
X For	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.
"A" docum	ategories of cited documents: nent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in o	ter the international filing date conflict with the application but ciple or theory underlying the
T. docum	r document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or n is cited to establish the publication date of another un or other special reason (as specified)	"Y" document of particular rele-	or cannot be considered to hen the document is taken alone vance; the claimed invention
O, qocnu	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with	olve an inventive step when the one or more other such docu- ing obvious to a person skilled
IZIEF (nent published prior to the international filing date but than the priority date etaimed	'&' document member of the sa	
_	e actual completion of the international search	Date of mailing of the interest 05.09.	•
	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2230 HV Rijavijk Td. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rd, Fax: (+ 31-70) 340-3016	GOURIER, P	

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internati Application No
PCT/EP 95/01741

C.(Continue	uion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PCT/EP 95/01741
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
·		- caratite m chaint 140
X	DE,A,24 34 970 (LANCASTER RESEARCH AND DEVELOPMENT CORP.) 30 January 1975 see the whole document	1,2,8, 10,11
A		3,12
Υ `	GB,A,2 159 066 (ARYAN GROUP LIMITED) 27 November 1985 see the whole document , in particular see page 4, line 122 - page 5, line 49;	4,6,7, 12,13,15
A	figure 5	1-3,8,9, 11
Y	US,A,2 405 528 (M. SKOLNIK) 6 August 1946 see column 4, line 38 - column 4, line 57; figures 3,7	4,6,12
A		1,11
Y	DATABASE WPI Week 8448.	5
	Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-294545	
	& BE,A,900 152 (P. VANNESTE) 5 November 1984 see abstract	
A	US,A,2 422 345 (G. L. EASTERBERG) 17 June 1947	1,2,7,8, 10,11,
	see column 3, line 8 - column 3, line 32	13,15
۸	DE,B,11 59 329 (P. CAMILLO) 12 December 1963	1,8,10, 11,14
	see the whole document	
١	EP,A,O 003 245 (STAMICARBON B.V.) 8 August 1979	1,3,5, 7-9,11,
	see the whole document	13
	•	·
.]		
-		
}		
	-	

3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International application No. PCT/EP 95/01741

Patent document ited in search report	Publication date	Patent fan member		Publication date
FR-A-2442115	20-06-80	AU-B- AU-B- BE-A- CA-A- DE-A- GB-A, B JP-A- NL-A- SE-A- US-A-	528009 5287979 880149 1148844 2946225 2038701 55073505 7908211 7909635 4344804	31-03-83 26-06-80 20-05-80 28-06-83 29-05-80 30-07-80 03-06-80 23-05-80 22-05-80 17-08-82
DE-A-3331715	21-03-85	KEINE	4 44 45 4 7 77 78 74 74 74 74	
NL-C-26355		KEINE		*************
DE-A-2434970	30-01-75	CA-A- CA-A- JP-A- SE-A- US-A- US-A-	1048698 1079172 50049326 7409054 3990936 4076880	13-02-79 10-06-80 02-05-75 21-01-75 09-11-76 28-02-78
GB-A-2159066	. 27-11-85	KEINE		
US-A-2405528	06-08-46	KEINE		
US-A-2422345	17-06-47	KEINE		
DE-B-1159329		KEINE		
EP-A-0003245	08-08-79	NL-A- AU-B- AU-B- CA-A- JP-A- US-A-	7714571 522565 4258078 1122383 54096518 4242407	03-07-79 17-06-82 05-07-79 27-04-82 31-07-79 30-12-80

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati s Aktenzeichen
PCT/EP 95/01741

		PUITER	95/01/41
A. KLAS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B28B5/02 B28B1/52 B28B23/0	00	
	internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	Jassifikation und der IPK	
	ERCHIERTE GEBIETE		
IPK 6	erter Mindestprüßstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymt B28B B29C	oole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindessprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Ge	bicte fallen
Während d	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evil, verwene	fete Suchbegriffe)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESTHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
			
X	FR,A,2 442 115 (STAMICARBON B.V.)) 20. Juni	1,3,9-11
Υ	siehe das ganze Dokument		. 7.40
A			4-7,12, 13,15 2,8
X	DE,A,33 31 715 (H. HASENFRATZ) 21 1985	l. März	1,3,8-11
Y	siehe das ganze Dokument		4-7,12, 13,15
X	NL,C,26 355 (A. H. ARENTSEN) 15.	Oktober	1,9,11
A	siehe Abbildung 1		2.14
^			2,14
		-/	
		•	•
X Wei	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröff aber r "E" älteres	E Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen : fentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzuschen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ldedanum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	tlicht worden 1st und mit der m nur zumVerständnis des der zips oder der ihr zugrundeliegenden
"L" Veröff schein ander	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"X" Veröffentlichung von besonderer E kann allein aufgrund dieser Veröff erfinderischer Tätigkeit beruhend I "Y" Veröffentlichung von besonderer E	entlichung nicht als neu oder auf setrachtet werden sedeutung: die beanspruchte Erfindur
O' Veröff ent E 'P' Veröff	führt) fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	werden, wenn die Veröffentlichung	augzeit berunend detzentet g mit einer oder mehreren anderen ie in Verbindung gebracht wird und iann naheliegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationales	
	0. August 1995	05, 09, 95	Reciperchenoenens
Name und	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016	GOURIER, P	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internati es Aktenzeichen
PCT/EP 95/01741

C (Feeting		/EP 95/01741
C.(Fortsetzt Kategorie*	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENR UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.
	U	bee. Amproca Nr.
X	DE,A,24 34 970 (LANCASTER RESEARCH AND DEVELOPMENT CORP.) 30. Januar 1975 siehe das ganze Dokument	1,2,8, 10,11
A	<u></u> -	3,12
Y	GB,A,2 159 066 (ARYAN GROUP LIMITED) 27. November 1985 siehe das ganze Dokument, insbesondere siehe Seite 4, Zeile 122 - Seite 5, Zeile	4,6,7, 12,13,15
A	49; Abbildung 5	1-3,8,9, 11
Y	US,A,2 405 528 (M. SKOLNIK) 6. August 1946 siehe Spalte 4, Zeile 38 - Spalte 4, Zeile 57; Abbildungen 3,7	4,6,12
A		1,11
Y	DATABASE WPI Week 8448, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-294545 & BE,A,900 152 (P. VANNESTE) 5. November 1984 siehe Zusammenfassung	5
A	US,A,2 422 345 (G. L. EASTERBERG) 17. Juni 1947	1,2,7,8, 10,11, 13,15
	siehe Spalte 3, Zeile 8 - Spalte 3, Zeile 32	
4	DE,B,11 59 329 (P. CAMILLO) 12. Dezember 1963 siehe das ganze Dokument	1,8,10, 11,14
4	EP,A,O 003 245 (STAMICARBON B.V.) 8. August 1979	1,3,5, 7-9,11, 13
	siehe das ganze Dokument	15
	·	

3

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge.., die zur selben Patentfamilie gehören

Internat es Aktenzeichen
PCT/EP 95/01741

		1/EP 95/01/41
Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
20-06-80	AU-B- 528797 BE-A- 88014 CA-A- 114884 DE-A- 294622 GB-A,B 203870 JP-A- 5507350 NL-A- 790823 SE-A- 790963	26-06-80 20-05-80 28-06-83 25 29-05-80 30-07-80 30-07-80 30-05-80 23-05-80 22-05-80
21-03-85	KEINE	
	KEINE	
30-01-75	CA-A- 107917 JP-A- 5004932 SE-A- 740905 US-A- 399093	72 10-06-80 26 02-05-75 34 21-01-75 36 09-11-76
27~11-85	KEINE	
06-08-46	KEINE	
17-06-47	KEINE	
	KEINE	
08-08-79	AU-B- 52256 AU-B- 425807 CA-A- 112238 JP-A- 5409651	17-06-82 78 05-07-79 33 27-04-82 18 31-07-79
	20-06-80 21-03-85 21-03-85 30-01-75 27-11-85 06-08-46 17-06-47	Datum der Veröffentlichung